



Ρολλά ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology για σκεπές / σοφίτες / γενικής χρήσης



Classic 040 Ορυκτοβάμβακας γενικής χρήσης

(λ) = 0,040 W/(m.K)

σε ρολλά



Εφαρμογές και λύσεις:
Θερμική και ακουστική μόνωση για σκεπές / σοφίτες / γενικής χρήσης

- Απλή και γρήγορη εφαρμογή
- Εφαρμογή σε μια ή δύο στρώσεις
- Μόνωση χωρισμάτων

Πλεονεκτήματα

- Ακαυστος ορυκτοβάμβακας Euroclass A1
- Θερμομόνωση
- Ηχομόνωση
- Ανταγωνιστικό κόστος

Χαρακτηριστικά

	Απόδοση	Χαρακτηριστικό	Μονάδες
Θερμική αγωγιμότητα	0,040	λ	W/(m.K)
Αντίδραση στη φωτιά	A1	Euroclass	-
Διάχυση υδρατμών	-	Z	m ² .h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας	-	WL(P)	kg/m ² /28 j
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας	-	WS	kg/m ² /24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος	T2	T	-
Αντίσταση στη ροή αέρα	-	AF	kPa.s/m ²

Πιστοποιητικά

- Αντίδραση στη φωτιά: Ακαυστος, Euroclass A1
- N° ACERMI : 02/016/128
- CE : MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

Μόνωση και διαστάσεις

Πάχος mm	R _s (m ² K/W)	Πλάτος mm	Μήκος mm	Τεμάγια/ ρολλό	m ² / ρολλό	Ρολλά/ παλέτα	m ² / παλέτα	κωδικός ΚΙ
50	1,25	1200	2x10000	2	2400	24	576,00	2401681
60	1,50	1200	2x7500	2	18,00	24	432,00	2401682
80	2,00	1200	12500	1	15,00	24	360,00	2401684
100	2,50	1200	7000	1	8,40	24	201,60	2410793
120	3,00	1200	9000	1	10,80	24	259,20	2401686
140	3,50	1200	7000	1	8,40	24	201,60	2401687
160	4,00	1200	6000	1	7,20	24	172,80	2401689
180	4,50	1200	5500	1	6,60	24	158,40	2401691